# Šperploča Breza CP/C 25-slojna vodootporna

| Art. br. | Debljina | Dužina | Širina |
|---|---|---|---|
| **00526/4246** | **40 mm** | **2.500 mm** | **1.250 mm** |



Šperploča je pločasti materijal na bazi drveta, izrađen od tankih slojeva furnira koji se lepe unakrsno. Furniri se polažu jedan preko drugog pod pravim uglom, tako da se pravci vlakana susednih slojeva ukrštaju pod uglom od 90°. Na taj način se povećavaju čvrstoća, stabilnost i otpornost ploče.

Šperploče se sastoje od najmanje tri sloja furnira, najčešće nominalne debljine od 1,4 do 3,2 mm.

Vlažnost

Vlažnost šperploče pri isporuci iz fabrike obično iznosi između 7 i 12%. Promene vlažnosti mogu uticati na dimenzije šperploče.

Temperatura

Promene temperature u rasponu od +100 °C do -160 °C ne utiču na dimenzije šperploče.

Primena u eksterijeru

Za spoljašnju primenu šperploča mora biti pravilno površinski zaštićena, a ivice moraju biti zaštićene od prodora vlage.

Svojstva čvrstoće

Svojstva čvrstoće šperploče zavise od vrste drveta, debljine furnira, ukupne debljine ploče i pravca vlakana. Kvalitet spoljašnjeg furnira ne utiče na mehanička svojstva ploče.

## SVOJSTVA

## SPECIFIKACIJA

| | |
|---|---|
| Debljina | **40 mm** |
| Širina | **1.250 mm** |
| Dužina | **2.500 mm** |

više informacija http://jaf.rs/shop/plocasti-materijali/sperploca/sperploca-breza/sperploca-breza-cpc-25-slojna-vodootporna~p1960979

**Skeniranjem QR koda direktno dolazite do stranice proizvoda u našem online shop-u.**

| | |
|---|---|
| Težina | **85 kg** |

| **Šperploča** | |
|---|---|
| Vrsta drveta | **Breza** |
| Površina | **Brušeno / brušeno** |
| Kvalitet | **CP/C** |
| Klasa lepljenja | **EN 314-2/KL3** |

više informacija http://jaf.rs/shop/plocasti-materijali/sperploca/sperploca-breza/sperploca-breza-cpc-25-slojna-vodootporna~p1960979

**Skeniranjem QR koda direktno dolazite do stranice proizvoda u našem online shop-u.**